

GrigoKoll® adesivi per piastrelle

PRIMER X

Aggrappante promotore di adesione pigmentato all'acqua.



Descrizione prodotto e campi di impiego

GrigoKoll® PRIMER X è un aggrappante pronto all'uso promotore di adesione pigmentato all'acqua, formulato con particolari leganti sintetici in dispersione acquosa e inerti in granulometria selezionata. Viene utilizzato come ponte di aderenza su massetti, intonaci e sistemi di costruzione a secco a base cemento e a base gesso, prima della posa dei collanti GrigoKoll® e dei prodotti della linea BaseForte®, che dovranno essere applicati dopo le 2-3 h ed entro e non oltre le 48 h dal GrigoKoll® PRIMER X. Può inoltre essere utilizzato come promotore di adesione prima di effettuare la posa in sovrapposizione su pavimenti e rivestimenti esistenti, previo adeguato controllo e preparazione della superficie.



Vantaggi

aspetto ruvido
elevata adesione al supporto
facilità di applicazione
ideale su vecchi residui di colla sintetica

Voci di capitolato

Le superfici, sia orizzontali che verticali, siano esse a base cemento o gesso, prima della posa dei collanti GrigoKoll® o dei prodotti della linea BaseForte®, possono essere trattate con il fondo aggrappante GrigoKoll® PRIMER X di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di leganti in dispersione acquosa e sabbie silicee. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/m².

Consumo e confezione

GrigoKoll® PRIMER X viene fornito in imballi da 5 kg e da 20 kg. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/m².

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere stagionate, asciutte, libere da polveri e parti poco aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Se necessario diluire GrigoKoll® PRIMER X con max. 10-15% in volume d'acqua. Mescolare bene il tutto. Si consiglia di mantenerlo costantemente mescolato durante l'applicazione.

Applicazione

Applicare una mano di GrigoKoll® PRIMER X opportunamente diluito distribuendo il prodotto in maniera uniforme sulla superficie. Il prodotto si presenta pigmentato di giallo per migliorare la visibilità durante l'applicazione. L'applicazione del successivo prodotto dovrà essere effettuata dopo 2-3 h ed entro e non oltre le 48 h dal GrigoKoll® PRIMER X.

Note importanti

Non applicare GrigoKoll® PRIMER X con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Il prodotto deve essere applicato su fondi asciutti che presentano un'umidità non superiore al 2,5%. Lavare gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso con acqua. Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali

Tipo di legante	copolimeri acrilici
Aspetto	in pasta/ruvido/pigmentato
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1.490 ± 50 g/l
Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	7.000 ± 1.000 cP
Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valori limiti UE per sottocategoria h, tipo BA 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Applicazione	pennello, rullo
Consumo teorico	ca. 200 g/m ² (0,14 l/m ²)
Resa teorica	7,1 m ² /l
Tempo minimo di attesa per la successiva applicazione	2-3 ore - in funzione delle condizioni ambientali

v. 07/2019